




NATURHAUS-Patinierfarben

Produktinformation:	NATURHAUS- <i>Patinierfarben</i> sind schnell trocknende, nur gering filmbildende Farbmittel zur Nuancierung bis kräftigen Farbgebung von Holzoberflächen im Innenbereich. Die Belastbarkeit der fertigen Oberflächen hängt von der Folgebehandlung ab.
Zusammensetzung:	Ungebleichter Schellack, Copal, Naturharzester, mikronisierte Erd- und Mineralpigmente, Ethanol, frisch destilliertes Orangenöl.
Einsatzgebiete:	‡ Farbausgleich auf NATURHAUS- <i>Grundierungen</i> und NATURHAUS- <i>Wachsen</i> ‡ Farbgebung unbehandelter Holzoberflächen ‡ Abtönung von NATURHAUS- <i>Naturharzgrund</i>
Verarbeitung:	NATURHAUS- <i>Patinierfarben</i> sind in vielen, untereinander mischbaren Farben erhältlich (siehe Preisliste Zusatzprogramm). Geringere Farbintensitäten können mit NATURHAUS- <i>Naturharzgrund farblos</i> (Art.Nr. 92900) beliebig eingestellt werden. Mit den NATURHAUS- <i>Farbkonzentraten für Patinierfarben</i> (Art.Nr. 92953 – 92957) kann individuell abgetönt werden. Der endgültige Farbton wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS- <i>Verdünnung für alkoholische Systeme</i> (Art.Nr. 92801) reinigen. Die regelmäßige Kontrolle und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders. ‡ Farbausgleich auf NATURHAUS-Grundierungen und NATURHAUS-Wachsen NATURHAUS- <i>Patinierfarben</i> mit luftzerstäubenden Spritzsystemen aufnebeln. Zu hohe Auftragsmengen können auf geölten oder gewachsenen Oberflächen mit NATURHAUS- <i>Verdünnung für alkoholische Systeme</i> (Art.Nr. 92801) abgenommen werden. ‡ Farbgebung unbehandelter Holzoberflächen Den letzten Vorschleiff mit Körnung 180–220 vornehmen. Auf Nadelhölzern kann durch einen Spritzgang mit geringer Materialmenge (trocken) ein positives, mit hoher Materialmenge (nass) ein negatives Bild erzeugt werden. Die Holzfeuchte darf 12% nicht übersteigen. ‡ Abtönung von NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend Bis zu 30% NATURHAUS- <i>Patinierfarbe</i> kann zugesetzt werden. Es gelten die Verarbeitungshinweise für NATURHAUS- <i>Naturharzgrund</i> (Art.Nr.92809, siehe <i>technische Merkblätter</i>).
Folgebehandlung:	‡ und ‡ NATURHAUS- <i>Hartwachs</i> (Art.Nr 01050), <i>Hartwachsöl</i> (Art.Nr. 01500). ‡ NATURHAUS- <i>Hartöle</i> (Art.Nr. 00210, 00214, 00250), <i>Hartwachs</i> , <i>Hartwachsöl</i> .
Trockenzeiten:	zwischen 2 und 30 Minuten (20°C, 65% r.F.), je nach Auftragsmenge und Einsatzart. Die Folgebehandlung frühestens nach 2 Stunden vornehmen
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,82 g/ml, Viskosität ca. 11 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).
Ergiebigkeit:	17 - 85 m ² /l (entspr. 10 - 50 g/m ²), je nach gewünschter Farbintensität und Einsatzart.
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.
Kennzeichnung:	Leicht entzündlich, reizend, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	NATURHAUS- <i>Patinierfarben</i> trocknen rein physikalisch durch Verdunstung der darin enthaltenen natürlichen Lösemittel. Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf daher auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Behälter dicht geschlossen halten. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Getränkte Lappen offen ausgebreitet an einem luftigen Ort trocknen lassen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
	
Artikel-Nr.	92901 - 92910
Gebindegrößen	750 ml 2,5 l 10 l 25 Weißblech
Behältermaterial:	

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 010 / Juli 2006)