



NATURHAUS-Harmonic transparent + signalweiß

Produktinformation:	NATURHAUS-Harmonic ist ein seidenglänzendes Überzugsmaterial für normal beanspruchte Holzflächen im Innenbereich (Treppen, Böden, Tisch- und Arbeitsplatten ausgenommen). Das Produkt ist frei von organischen Lösemitteln. NATURHAUS-Harmonic ist lichtecht. Die Oberfläche ist schmutz- und wasserabweisend, Diffusionsoffen, antistatisch, frei von unangenehmen Gerüchen. Die farbige Oberfläche mit einem transparenten Harmonic-Überzug entspricht der DIN EN71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeug“. Alle NATURHAUS-Harmonic Produkte sind untereinander mischbar.		
Zusammensetzung:	ungebleichtes Bienen- und Carnaubawachs, Schellack, Kosmetikemulgator in wässriger Lösung. Die farbigen Einstellungen enthalten zusätzlich mikronisierte Erd- und Mineralpigmente in wechselnden Anteilen.		
Verarbeitung:	NATURHAUS-Harmonic nach gründlichem Aufrühren durch Streichen oder Spritzen einmal unverdünnt auftragen bei Bedarf sind weitere Beschichtungen möglich. Eine Holzvorbereitung ist nicht zwingend erforderlich. Die Holzfeuchte darf 12% nicht übersteigen. Nach vollständiger Trocknung kann frühestens nach 3 Stunden auspoliert werden. Bei deckender Farbgebung von bis zu 3 Aufträgen muss nach dem letzten Auftrag aufpoliert werden. Verwenden Sie hierzu für ebene Flächen einen fusselreifen Lappen oder eine geeignete Polierbürste. Zum Polieren profilierter Flächen empfehlen wir den Einsatz einer Rosshaar-Bürste. Arbeitsgeräte mit Leitungswasser reinigen. Die regelmäßige Kontrolle und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.		
Trockenzeiten:	NATURHAUS-Harmonic ist bei normaler Raumtemperatur nach ca. 3 Stunden polierfähig. Forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.		
Belastbarkeit:	NATURHAUS-Harmonic schützt vor Spritzwasser. Stehende Nässe ist zu vermeiden.		
Reinigung und Pflege:	In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen. Später nebelfeucht mit NATURHAUS-Clean & Polish (Art-Nr. 02300), 1:40 mit Wasser verdünnt.		
Physikalische Daten:	Farblos	Dichte ca. 0,95 g/ml, Viskosität ca. 13 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm)	
	Signalweiß	Dichte ca. 1,10 g/ml, Viskosität ca. 18 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm)	
Ergiebigkeit:	15 - 40 m ² /l (entspr. 20 - 70 g/m ²), je nach Untergrund und Auftragsart.		
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.		
Kennzeichnung:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.		
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf deshalb auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.		
Artikel-Nr.:	Farblos: 01020 Signalweiß: 01021		
Gebindegrößen, Behältermaterial:	750 ml PE/PP	3 l PE/PP	10 l PE/PP
			25 l innenbeschichtetes Weißblech

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / März 2007)