



Refresher Weiß

Produktinformation:	<i>Refresher Weiß</i> ist ein lösemittelhaltiges, hochwirksames und schnelltrocknendes Pflegemittel für weiß oder weißlich behandelte Möbel, Treppen und Fußböden, z.B. mit <i>NATURHAUS Hartöl gekälkt</i> , - <i>Hartöl Spezial aufhellend</i> , - <i>Hartwachsöl Weiß</i> , - <i>Hartwachsöl aufhellend</i> oder – <i>Hartwachsöl weiß</i> . Das Produkt regeneriert und pflegt die Oberfläche, entfernt zudem nicht wasserlöslichen Schmutz. Durch Aushärtung der Bestandteile bildet sich ein nachhaltiger Schutzfilm. Das Produkt ist schmutz- und wasserabweisend, diffusionsfähig, kratzfest, hitzebeständig bis 120°C und verhindert eine elektrostatische Aufladung. Die seidenmatte Oberfläche ist frei von unangenehmen Gerüchen. <i>Refresher Weiß</i> wird vom Fachanwender auch zur Einpflege neu verlegter Fußböden und Treppen verwendet.									
Zusammensetzung:	Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, veresterte Naturharze, Carnauba-, Bienen und Candelillawachs, Bentonit, Weißpigment Titandioxid (Rutil), hochdisperse Kieselsäure, Isoparaffine/Paraffine, geringe Mengen bleifreie Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca- Fettsäuren mit < 0,1% Cobaltfettsäure).									
Verarbeitung:	Refresher Weiß vor Gebrauch gut aufschütteln! Sparsam einsetzen!									
Pflege von Böden:	Ein mit <i>Refresher weiß</i> gut benetzter Lappen auf den Boden legen Superpad weiß oder beige aufsetzen, Ecken umschlagen, Einscheiben-Bodenmaschine mit Padmitnehmer aufsetzen Maschine anlassen und die zu pflegende Fläche benetzen. Hin und wieder etwas Flüssigkeit auf den Boden geben und die Maschine im Stillstand von oben auf den Flüssigkeitsspiegel stellen, Maschine anlassen und mit dem Benetzen fortfahren. Abschließend die Fläche mit Superpad weiß, beige oder mittels sauberem Lappen/Tortuch trockenpolieren. Alternativ den <i>Refresher Weiß</i> in eine Pumpsprühflasche umfüllen und Druck aufbauen bis ein Spühhnebel entsteht. Die zu pflegende Fläche, in Etappen ca. 10-15 m² einsprühen und sofort mit einer Bodenmaschine verteilen, abschließend trockenpolieren.									
Pflege von Möbelloberflächen	Die zu pflegenden Möbelteile mit einem mit <i>Refresher weiß</i> gut benetzten Lappen abreiben und abschließend mit einem sauberen, trockenen Lappen/Torktuch trockenpolieren. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen									
Trockenzeiten:	Der trockene Schutzfilm ist nach ca. 2 Stunden bedingt belastbar und härtet innerhalb von 8 Stunden (20°C, 65% r.F.) vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Teppichen, Decken, Folien).									
Physikalische Daten:	Dichte ca. 0,88 g/ml, Viskosität 12-13 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C).									
Ergiebigkeit:	100 - 150 m²/l (entspr. 6 - 9 g/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.									
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.									
Gefahrenhinweise:	Enthält Aliphatische und isoaliphatische Kohlenwasserstoffe Gefahr! H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.									
										
Sicherheitshinweise:	P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen! P331: KEIN Erbrechen herbeiführen! Hinweis EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.									
	<table><tr><td>Produktkategorie: h</td></tr><tr><td>Typ: Lösemittelbasis</td></tr><tr><td>VOC-Gehalt:</td></tr><tr><td>Grenzwert: 750 g/l</td></tr><tr><td>Ist: 461 g/l</td></tr><tr><td>Giscode: Ö 60</td></tr><tr><td>M-LL-04</td></tr></table>			Produktkategorie: h	Typ: Lösemittelbasis	VOC-Gehalt:	Grenzwert: 750 g/l	Ist: 461 g/l	Giscode: Ö 60	M-LL-04
Produktkategorie: h										
Typ: Lösemittelbasis										
VOC-Gehalt:										
Grenzwert: 750 g/l										
Ist: 461 g/l										
Giscode: Ö 60										
M-LL-04										
Entsorgungshinweise:	Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.									
Artikel-Nr.	12801									
Gebindegrößen,	250 ml	750 ml	2.5 l							
Behältermaterial:	Weißblech	Weißblech	Weißblech							

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / Juni 2016)