



Arbeitsanweisung für Gartenmöbel und Terrassenholz, Bootsdeck und Reling

Hölzer der Resistenzgruppe 1-3, z. B. Teak, Meranti, Eukalyptus, Robinie, Shorea, Eiche, Lärche u.a. sind von Natur aus relativ **witterungsbeständig**.

Um Sie vor oberflächlicher Vergrauung, Algen- und Pilzbewuchs zu schützen gibt es unser **Capricorno Teaköl, Artikel-Nr. 108-0033**

Teak-Öl dringt tief ins Holz ein und härtet durch die Aufnahme von Sauerstoff aus.
Die leichte Einfärbung unterstützt die Holzfarbe.

Geölte Oberflächen im Außenbereich müssen trotz hoher Ölqualität, je nach Standort und Wetter, mindestens 1 mal pro Jahr nachgeölt werden!

Für sehr schwere und dichte Hölzer wie z.B. Bangkirai wird das Öl nicht empfohlen da es von diesen Hölzern nicht aufgenommen wird.

Arbeitsanleitung für die Erstbehandlung von rohem Holz:

- Capricorno *Teaköl* unverdünnt mit einem Pinsel **satt auftragen**.
- Sofort trocken gefallene Stellen mehrfach nachpinseln.
- Bei Holz unter Dach:
Überschuss der nach ca. 15 Min. nicht in das Holz eingedrungen ist mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
- Trocknung (nicht unter 10° C) bis zum nächsten Auftrag mindestens 12 Stunden, besser noch länger.
- Noch einmal Capricorno *Teaköl* dünn auftragen, den Überschuss jetzt bereits nach maximal 10 Min. abwischen.
- Trocknung (nicht unter 10° C) bis zur Benutzung mindestens 12 Stunden, besser noch länger.
- Bei Holz im Wetter:
Überschuss nicht abwischen, dann erhält man höhere Schichtstärken bei verlängerten Trockenzeiten.
- Weitere Aufträge verlängern die Haltbarkeit.
- Nicht unter 10° Celsius und / oder bei vollem Sonnenlicht verarbeiten!



links unbehandelt
rechts behandelt

Unterhaltungspflege:

Verschmutzte Oberflächen mit Wasser + etwas Naturhaus Clean & Polish säubern.

Je nach Bewitterung, spätestens bei Vergrauung der Oberfläche, muss mit Naturhaus Holzfrisch gereinigt und dann wieder mit Capricorno *Teaköl* gestrichen werden.

Nicht aufgeführte heimische Hölzer müssen mit Capricorno Holzlasuren behandelt werden.

Siehe techn. Merkblatt Capricorno Holzlasuren

Bitte Rückseite beachten!

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete!“!

Materialbedarf:

Capricorno Teak - Öl Je nach Holzart pro Auftrag 50 - 100 g/m²
Naturhaus Holzfrisch Zur Grundreinigung von Altanstrichen

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Naturhaus Clean & Polish
Capricorno Teak - Öl

Zubehör / Werkzeug:

Pinsel.
Verdünnung für Öle zum Reinigen.
Fusselfreie Tücher.

Sicherheit und Entsorgung

Mit oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen getränkte Tücher, Papier und Pinsel wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Tücher mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 008 / Mai 2014)